



检测报告

编号：SST22002206

日期：2022-06-11

第 1 页 共 7 页

送检单位：东莞展宏织带有限公司

地址：广东省东莞市沙田镇明珠路西太隆工业区

委托检验的样品及申请者对样品的说明如下：

样品名称：尼龙带，Nylon

型号：	N/A	批号：	N/A
订单号：	N/A	材料：	N/A
颜色：	N/A	测试年龄：	N/A
制造厂：	N/A	买家：	N/A
原产地：	N/A	出口国：	N/A

收样日期：2022 年 06 月 09 日

测试日期：2022 年 06 月 09 日 至 2022 年 06 月 11 日

测试结果摘要

测试项目	结论	备注
重金属和阻燃剂以及邻苯二甲酸酯含量 - 有关欧盟委员会针对电子产品的指令 (电子电器禁用某些有害物质指令-RoHS),2011/65/EU&(EU)2015/863	合格	--

*****更多详细信息请查阅下页*****

签发：

John Yue
Lab Manager



服务热线：0769-85584050

Sharp Standard Testing Technology Co., Ltd
锐标检测技术有限公司

No.96 HouJie Road East, HouJie Town, DongGuan, Guangdong, China
地址：中国广东省东莞市厚街镇厚街大道东 96 号 <http://www.sst-test.com>
Tel: 86-769-85584050 Fax: 86-769-89026586 Mail: sst@sst-test.com



检测报告

编号：SST22002206

日期：2022-06-11

第 2 页 共 7 页

测试结果

重金属和阻燃剂以及邻苯二甲酸酯含量 - 有关欧盟委员会针对电子产品的指令(电子电器禁用某些有害物质指令 -RoHS), 2011/65/EU &(EU)2015/863

测试方法：见附录

测试项目	单位	限值	结果
			001
铅 (Pb)	mg/kg	1000	ND
镉 (Cd)	mg/kg	100	ND
汞 (Hg)	mg/kg	1000	ND
六价铬 (Cr VI) *	mg/kg	1000	ND
多溴联苯	mg/kg	1000	ND
一溴联苯	mg/kg	-	ND
二溴联苯	mg/kg	-	ND
三溴联苯	mg/kg	-	ND
四溴联苯	mg/kg	-	ND
五溴联苯	mg/kg	-	ND
六溴联苯	mg/kg	-	ND
七溴联苯	mg/kg	-	ND
八溴联苯	mg/kg	-	ND
九溴联苯	mg/kg	-	ND
十溴联苯	mg/kg	-	ND
多溴联苯醚	mg/kg	1000	ND
一溴联苯醚	mg/kg	-	ND
二溴联苯醚	mg/kg	-	ND
三溴联苯醚	mg/kg	-	ND
四溴联苯醚	mg/kg	-	ND
五溴联苯醚	mg/kg	-	ND
六溴联苯醚	mg/kg	-	ND
七溴联苯醚	mg/kg	-	ND
八溴联苯醚	mg/kg	-	ND
九溴联苯醚	mg/kg	-	ND
十溴联苯醚	mg/kg	-	ND
邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	mg/kg	1000	ND
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	mg/kg	1000	ND
邻苯二甲酸丁基苯基酯 (BBP)	mg/kg	1000	ND
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	mg/kg	1000	ND


服务热线：0769-85584050

Sharp Standard Testing Technology Co., Ltd

锐标检测技术有限公司

No.96 HouJie Road East, HouJie Town, DongGuan, Guangdong, China

 地址：中国广东省东莞市厚街镇厚街大道东 96 号 <http://www.sst-test.com>

Tel: 86-769-85584050 Fax: 86-769-89026586 Mail: sst@sst-test.com



检测报告

编号：SST22002206

日期：2022-06-11

第 3 页 共 7 页

注释：

ND = 未检出(<检出限) ">" = 大于 Req. = 要求 NR = 未要求

mg/kg = 毫克每千克 NA = 不适用 10000 mg/kg = 1 % % = 百分率

ug/cm² = 微克每平方厘米

检出限：铅，镉，汞各 10mg/kg；六价铬：0.1ug/cm²(金属)；六价铬：10mg/kg (非金属)

多溴联苯每一项 50 mg/kg；多溴联苯醚每一项 50 mg/kg；邻苯二甲酸酯每一项 50 mg/kg

备注：

- 分析物列表 - 见附录。
 - * - CrVI 含量小于 0.10 μg / cm²，样品 CrVI 含量显示阴性即结果为 ND，则该涂层被认定为不含 CrVI。
 - CrVI 含量大于 0.13 μg / cm²，样品 CrVI 含量显示阳性，则该涂层被认定为含有 CrVI。
 - 如果 CrVI 含量在 0.10 μg / cm² 和 0.13 μg / cm² 之间，则被认定不确定，涂层不可避免的变化影响判定。
- 样品的储存条件和生产日期未知，所以 CrVI 的测试结果只反映测试时的状态。

试样清单

001: 黑色织带



服务热线：0769-85584050

Sharp Standard Testing Technology Co., Ltd

锐标检测技术有限公司

No.96 HouJie Road East, HouJie Town, DongGuan, Guangdong, China

地址：中国广东省东莞市厚街镇厚街大道东 96 号 <http://www.sst-test.com>

Tel: 86-769-85584050 Fax: 86-769-89026586 Mail: sst@sst-test.com



检测报告

编号：SST22002206

日期：2022-06-11

第 4 页 共 7 页

附录

分析物名单及其相应的测试方法 [欧盟委员会指令 2011/65/EU]:			
No.	分析物名称	测试方法	
1	铅 (Pb)	参照国际标准 IEC 62321-5: 2013.	
2	镉 (Cd)		
3	汞 (Hg)	参照国际标准 IEC 62321-4: 2013.	
4	六价铬 (Cr VI)	金属： 参照 IEC 62321-7-1: 2015[a]. 聚合物及电子产品： 参照 IEC 62321-7-2: 2017, 皮革： 国际标准 ISO 17075: 2017	
5	多溴联苯 - 一溴联苯 (MonoBB) - 二溴联苯 (DiBB) - 三溴联苯 (TriBB) - 四溴联苯 (TetraBB) - 五溴联苯 (PentaBB) - 六溴联苯 (HexaBB) - 七溴联苯 (HeptaBB) - 八溴联苯 (OctaBB) - 九溴联苯 (NonaBB) - 十溴联苯 (DecaBB)	多溴联苯醚 - 一溴联苯醚 (MonoBDE) - 二溴联苯醚 (DiBDE) - 三溴联苯醚 (TriBDE) - 四溴联苯醚 (TetraBDE) - 五溴联苯醚 (PentaBDE) - 六溴联苯醚 (HexaBDE) - 七溴联苯醚 (HeptaBDE) - 八溴联苯醚 (OctaBDE) - 九溴联苯醚 (NonaBDE) - 十溴联苯醚 (DecaBDE)	参照 IEC 62321-6: 2015,
6	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP) 邻苯二甲酸丁基苄基酯 (BBP) 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	参照 IEC 62321-8:2017	
[a]	该方法的原理是在由 IEC TC111 WG3 组织的两次研究中得到了充分评估并获得了认可。这些研究侧重于对金属样品上防腐涂层中六价铬的存在的检测(定性测试)。		


服务热线：0769-85584050

Sharp Standard Testing Technology Co., Ltd

锐标检测技术有限公司

No.96 HouJie Road East, HouJie Town, DongGuan, Guangdong, China

 地址：中国广东省东莞市厚街镇厚街大道东 96 号 <http://www.sst-test.com>

Tel: 86-769-85584050 Fax: 86-769-89026586 Mail: sst@sst-test.com




检测报告

编号：SST22002206

日期：2022-06-11

第 5 页 共 7 页

铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚的测试流程图：



服务热线：0769-85584050

Sharp Standard Testing Technology Co., Ltd
锐标检测技术有限公司

No.96 HouJie Road East, HouJie Town, DongGuan, Guangdong, China
地址：中国广东省东莞市厚街镇厚街大道东 96 号 <http://www.sst-test.com>
Tel: 86-769-85584050 Fax: 86-769-89026586 Mail: sst@sst-test.com




检测报告

编号：SST22002206

日期：2022-06-11

第 6 页 共 7 页

邻苯二甲酸酯的测试流程图：



样品图片



服务热线：0769-85584050

Sharp Standard Testing Technology Co., Ltd

锐标检测技术有限公司

No.96 HouJie Road East, HouJie Town, DongGuan, Guangdong, China

地址：中国广东省东莞市厚街镇厚街大道东 96 号

Tel: 86-769-85584050

Fax: 86-769-89026586

<http://www.sst-test.com>

Mail: [sst-test.com](mailto:ssst-test.com)



检测报告

编号：SST22002206

日期：2022-06-11

第 7 页 共 7 页



*** 报告结束 ***

本报告无批准人签字及报告专用章无效。本报告检测结果仅对受测样品负责。未经 SST 书面同意，不得部分复制本报告。详细说明请查阅网站 <http://www.sst-test.com>。



服务热线：0769-85584050

Sharp Standard Testing Technology Co., Ltd

锐标检测技术有限公司

No.96 HouJie Road East, HouJie Town, DongGuan, Guangdong, China

地址：中国广东省东莞市厚街镇厚街大道东 96 号

Tel: 86-769-85584050

Fax: 86-769-89026586

<http://www.sst-test.com>

Mail: [sst-test.com](mailto:ssst-test.com)